

BioPittura art.n. MP32

Idropittura murale bianca alle resine vegetali, traspirante, per interno

Tipologia prodotto: Idropittura murale bianca, opaca e traspirante, per interno.

Area di applicazione: Per tinteggiare diversi tipi di supporto stabili e non polverosi, quali: intonaco, scagliola, calcestruzzo, cartongesso, carte da parati e superfici già tinteggiate.

Proprietà:

- Diluibile con acqua
- Non contiene composti dannosi per l'atmosfera
- Non contiene biocidi e preservanti
- Contiene meno del 2% di biossido di titanio (*il pigmento che dà il "bianco"*)
- Alta resa di colore, se colorata (*grazie anche al minimo contenuto di titanio*)
- Alta permeabilità al vapore
- Buona copertura
- Buona resistenza allo sfregamento "a umido"
- Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime rinnovabili; minima energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Non colorata, conferisce alla superficie una tinta bianco-latte, dal tono caldo e morbido (*grazie anche al bassissimo contenuto di titanio*); colorata con i Colori in Pasta, dona alla superficie piacevoli tinte pastello, anche intense, dai toni piacevolmente vellutati.

Dichiarazione completa dei componenti:

Cariche minerali naturali, acqua, standolio di soia, gomme naturali, estratti vegetali, cellulosa.

Dati tecnici:

Forma fisica: pasta semidensa opaca, bianca.

Viscosità (20° C): n.a.

Peso specifico (20° C): ca. 1.60 gr/ml.

Resa: 10-11 m²/lt per mano; su fondi molto assorbenti, il consumo può essere maggiore.

Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in PE da 2,5 • 5 • 14 lt.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto,

privo di grassi, efflorescenze saline, muffe. Verificarne comunque la tenuta, l'adesione e il grado di assorbimento. Asportare gli smalti ed eventuali parti incoerenti.

Su fondi molto assorbenti (*scagliola, ecc.*), pretrattare con una mano di Fondo Fissativo (*vedi*). Non applicare su superfici non assorbenti.

Importante: se possibile, valutare lo spessore delle mani di pittura sottostante in quanto uno spessore eccessivo (*gonfiando con l'acqua d'applicazione*) può distaccare nel tempo; le vecchie tempere, i fondi deboli e poco "legati" e quelli poco ancorati, anche se non sfarinanti, possono non tenere (*fessurando e sollevandosi*) quando tinteggiati.

Metodo di applicazione:

diluire a seconda della tecnica di applicazione e dell'assorbimento del fondo; indicativamente, con ca. 30-40% d'acqua per la prima mano e ca. 15-20% per la seconda. Mescolare con cura, colorare se richiesto, e applicare 2-3 mani, a seconda del colore e del grado di assorbimento del fondo, per raggiungere la piena copertura. Applicare ogni mano sulla precedente asciutta*.

Non tinteggiare a temperature inferiori a +15° C.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

Manutenzione: la tinteggiatura può essere rinnovata, previa pulizia e verifica della superficie (*vedi: "preparazione del supporto"*), semplicemente riapplicando il prodotto. Ricordarsi sempre che, raggiunto un certo spessore, si possono presentare fenomeni di screpolatura e distacco.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: 6-8 ore. Asciutto (pronto per i trattamenti successivi): 12-18 ore. (*supporti poco assorbenti o umidi, ambienti piccoli, umidi e/o con scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura; in questi casi è possibile avvertire l'odore d'"olio" del legante naturale usato per la BioPittura, odore che comunque tenderà a scomparire col procedere dell'essiccazione della pittura*)

Etichettatura:

Frase di rischio: nessuna.

Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.

Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature.

Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):

Tipologia di prodotto: Impregnanti non filmogeni per legno, base acqua

Valore limite UE per questo prodotto: 30 gr/litro di C.O.V.

Questo prodotto contiene al massimo: 4,5 gr/litro di C.O.V.