

Finitura Satinata art. n. LV750

Trattamento di finitura, incolore

Tipologia prodotto: Finitura per legno, cotto, pietra naturale e superfici minerali. Produce una sottile pellicola, satinata, resistente e lavabile.

Area di applicazione: Trattamento di finitura per arredo e infissi, in interno ed esterno; consigliato su tutte le superfici che si vuole rendere lavabili in interno e su scuri in esterno.

Proprietà:

- Buona permeabilità al vapore
- Alta idrorepellenza
- Lavabile
- Buona resistenza all'usura
- Buona resistenza in esterno
- In esterno, si consuma senza sfogliare
- Prodotto a ridotto impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato su fondo precedentemente saturato con adeguato prodotto di fondo (*Olio Impregnante "ad acqua"*), deposita una sottile patina satinata (*color miele chiaro*).

Dichiarazione completa dei componenti:

Solventi (*isoparaffina e terpene d'arancia*), standolio di soia, estere glicerico di colofonia, siccativi esenti da piombo.

Dati tecnici:

Forma fisica: liquido opalescente color "miele scuro".

Viscosità (20° C): 32 sec. (*coppa Ford/4*).

Peso specifico (20° C): ca. 0.94 gr/ml.

Resa: 14-20 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

Conservazione: 2 anni, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in banda stagnata da 0,75 • 2,5 • 10 lt.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: il fondo deve essere pre-trattato con adeguato prodotto (*tipo: Olio Impregnante "ad acqua"*) che ne abbia saturato i pori.

Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso.

Si può applicare a pennello o straccio.

Non applicare a temperature inferiori a +12° C.

Mescolare con cura il prodotto prima dell'uso.

Applicare 2 mani sottili a 18-24 ore* una dall'altra; togliere le eccedenze entro 10 minuti con un pennello o uno straccio puliti. Per lavori particolarmente accurati, è possibile "lucidare" la superficie mediante spazzolatura una volta asciutta.

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con Diluente Ipoallergenico.

Manutenzione: è possibile utilizzare la stessa Finitura diluita al 30-50% con Diluente Ipoallergenico.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):

fuori polvere: ca. 6-8 ore. Asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 18-24 ore dall'ultima mano. (*Eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*).

Etichettatura:

Frase di rischio: R10 • infiammabile.

Consigli di prudenza: S2 • conservare fuori della portata dei bambini. S16 • conservare lontano da fiamme e scintille • Non fumare.

Indicazioni di smaltimento:

non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):

Tipologia di prodotto: Impregnanti non filmogeni per legno, base solvente

Valore limite UE per questo prodotto:

400 gr/litro di C.O.V..

Questo prodotto contiene al massimo:

400 gr/litro di C.O.V.