

Olio Impregnante art. n. LI70

Trattamento di fondo, ad alta penetrazione, incolore

Tipologia prodotto: Impregnante per legno, cotto e pietra naturale. Penetra in profondità nel supporto, idrofugando leggermente la superficie.

Area di applicazione: Trattamento di fondo ad uso generale (*carpenteria, arredo, pavimenti*), per legno, sughero e fibre legnose, cotto, pietra naturale, in interno ed esterno.

Proprietà:

- Alta penetrazione nel legno
- Alta permeabilità al vapore
- Prodotto a ridotto impatto ambientale: materie prime rinnovabili; bassa energia di produzione; facilmente bio-degradabile a fine vita; sicuro per l'ambiente e l'utilizzatore.

Aspetto della superficie a prodotto applicato:

Dato a una/due mani viene completamente assorbito, lasciando il fondo opaco e leggermente ingiallito.

Dichiarazione completa dei componenti:

Solventi (*isoparaffina e terpene d'arancia*), standolio di soia, siccativi esenti da piombo.

Dati tecnici:

Forma fisica: liquido trasparente color "miele chiaro".

Viscosità (20° C): 14 sec. (*coppa Ford/4*).

Peso specifico (20° C): ca. 0.83 gr/ml.

Resa: 6-10 m²/lt per mano, a seconda dell'assorbimento.

Conservazione: 2 anni, ben chiuso, in locale fresco e asciutto.

Confezioni: in banda stagnata da 0,75 • 2,5 • 10 lt.

Modalità di applicazione:

Preparazione del supporto: il fondo deve essere asciutto, assorbente, privo di grassi e sporco. In caso di legni resinosi con residui o sacche di resina evidenti, pulire con Diluente Ipoallergenico (*vedi*).

Metodo di applicazione: il prodotto è pronto all'uso. il fondo deve essere asciutto, assorbente, privo di grassi e sporco. In caso di legni resinosi con residui o sacche di resina evidenti, pulire con Diluente Ipoallergenico (*vedi*).

Pulizia degli attrezzi: pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con Diluente Ipoallergenico.

Manutenzione: dipende dal prodotto di finitura applicato; in caso di legno "inardito", riapplicare comunque l'Olio Impregnante diluito al 30-50% con Diluente Ipoallergenico.

Tempi di asciugatura*: (20° C / 55-60% UR):
fuori polvere: ca. 6-8 ore. Asciutto (*pronto per i trattamenti successivi*): 24 ore dall'ultima mano. (*Eccesso di prodotto applicato, supporti poco assorbenti e scarsa circolazione d'aria, condizionano negativamente i tempi di asciugatura*)

Etichettatura:

Fra di rischio: R10 • infiammabile.

Consigli di prudenza: S2 • conservare fuori della portata dei bambini. S16 • conservare lontano da fiamme e scintille • Non fumare.

Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono essere avviati al riciclaggio.

C.O.V. (Conformità al D.L. 181/06):

Tipologia di prodotto: Impregnanti non filmogeni per legno, base solvente

Valore limite UE per questo prodotto:
700 gr/litro di C.O.V.

Questo prodotto contiene al massimo:
700 gr/litro di C.O.V.